

OSB **Firestop** PODLE POŽÁRNÍCH NOREM

Vlastnost	Zkušební postup	Výsledek
Reakce na oheň	EN 13501-1	Třída B-s1, d0 (strana povrchově chráněná cementovou vrstvou Pyrotitte) * Třída D-s1, d0 (strana bez povrchové úpravy cementovou vrstvou Pyrotitte)
Náchylnost k souvislému doutnání	EN 16733	Deska OSB Firestop není náchylná k souvislému doutnání, nedochází k znovu vznícení ani k významnému nárůstu teploty po uhašení požáru.
Odkapávání hořících hmot	ČSN 730865	Nedochází k odkapávání hořlavých a nehořlavých hmot ani odpadávání hořlavých a nehořlavých hmot
Požární odolnost	EN 13501-2	V rozsahu: REI/REW 30, 45 nebo 60 minut K dispozici je 34 skladeb s klasifikovanou požární odolností pro vnitřní a vnější stěny, stropy a střechy včetně definované únosnosti

* Podle klasifikačního protokolu (Hoch Fladungen) je klasifikace platná, pokud je produkt instalován na minerální podklady třídy reakce na oheň A1 nebo A2-s1,d0 (hustoty $\geq 37,5\text{kg/m}^3$ a tl. $\geq 25\text{mm}$) a musí být mechanicky připevněn kovovými spojovacími prostředky.